

### ANTICORROSIVO ALQUIDICO - ALQ-PROT

**DESCRIPCIÓN:** pintura anticorrosiva elaborada a base de resinas alquídicas, cargas, aditivos de alta calidad, y pigmentos inhibidores de la corrosión como óxidos de zinc y de hierro, dando una película protectora mate, de gran dureza, adherencia y secamiento rápido.

**USOS:** para proteger contra la corrosión, superficies metálicas como puertas, ventanas, cerchas, puentes, maquinaria industrial, en ambientes interiores y exteriores de baja contaminación industrial.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDAD	RESULTADO
COLORES	BLANCO, GRIS, NEGRO, ROJO, VERDE.
PESO POR GALON	4.4 - 4.7 Kg/gal
SOLIDOS	48% - 52% en peso
SECAMIENTOS AL TACTO	2 - 4 horas a 25 grados
SECAMIENTO AL MANEJO	6 - 8 horas
VISCOSIDAD	90-95 KU
MOLIENDA	MAYOR A 4.0 Hegman
RENDIMIENTO A 1 MANO	40 - 50 m <sup>2</sup> /galón

### PREPARACION DE LA SUPERFICE

La superficie a pintar debe estar limpia, libre de polvo, grasa, mugre, humedad, oxidación y todo material extraño que pueda afectar el comportamiento del anticorrosivo. En superficies con pintura en mal estado se eliminan con cepillo de alambre, lija o removedor. En superficies con pintura en buen estado se lija en seco con papel de lija #150 para eliminar el brillo y lograr una excelente adherencia. De esta preparación depende la duración y la calidad de la protección por parte del anticorrosivo.

En metales no ferrosos (galvanizado, aluminio, hojalata, cromados, cobre, antimonio, acero) aplicar como promotor de adherencia el wash primer y luego aplicar el ANTICORROSIVO ALQ-PROT.

### PREPARACION DE LA SUPERFICE

En metales no ferrosos (galvanizado, aluminio, hojalata, cromados, cobre, antimonio, acero) aplicar como promotor de adherencia el wash primer y luego aplicar el ANTICORROSIVO ALQ-PROT.

- **PREPARACIÓN DEL MATERIAL Y APLICACIÓN:** Se debe agitar constantemente de forma circular con una espátula limpia, raspando muy bien las paredes del envase y así lograr una mezcla uniforme del producto, se aplica de 1 a 2 manos hasta obtener el espesor adecuado, dejando entre una mano y otra como mínimo 2 horas. Después de aplicado dejar transcurrir por lo menos 6 horas para dar el acabado final. Aplicar con brocha, pistola o rodillo.



## FICHA TECNICA ANTICORROSIVO ALQUIDICO - ALQ-PROT

Versión 01

Fecha de Emisión: 15.01.2025

**DILUCION:** Para aplicación a brocha, diluir con ½ litro (1/8 de gal) de Varsol o disolvente 2232 y para aplicación a pistola diluir con máximo 1 litro (1/4 de gal) con Varsol o disolvente 2232.

### ALMACENAMIENTO

- En recipientes bien tapados, almacenar bajo techo en lugares frescos, libres de altas temperaturas, de humedad y fuera del alcance de chispas.

### PRESENTACION

- Cuñete por 5 galones (1/5), Galón (1/1), Cuarto (1/4), Octavo (1/8)

### CONDICIONES DE SEGURIDAD/PRECAUCIONES

Utilizar gafas, guantes y mascarillas con filtro para gases, evite el contacto con la piel. Este producto contiene materiales inflamables, por lo tanto, debe aplicarse en un lugar ventilado; evite almacenarse en lugares donde haya altas temperaturas. En caso de ingerir, buscar ayuda profesional de forma inmediata; evítese el contacto con los ojos, si hay contacto con ellos, lavar con abundante agua.

### CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

### MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

En caso de derrames recoger el producto utilizando un material absorbente como tierra, arena u otro material inerte. Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillados. No incinerar envases sellados. No utilizar los envases desocupados para almacenar alimentos o agua de consumo.

MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



## FICHA TECNICA ANTICORROSIVO ALQUIDICO - ALQ-PROT

Versión 01

Fecha de Emisión: 15.01.2025

SUPRIMAS S.A.S. suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. SUPRIMAS S.A.S. no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

### CONTÁCTANOS

Celular: 300 565 6919

Email: [ventas@suprimas.com](mailto:ventas@suprimas.com)

Km. 28 Vía a Ginebra Sector el Naranjal

El Cerrito - Valle del Cauca

[www.suprimas.com.co](http://www.suprimas.com.co)

Empresa colombiana